

試験報告書

No.322-12-A-1239

平成 24 年 10 月 17 日

一般財団法人 化学物質評価研究機構
名古屋事業所
名古屋市昭和区折戸町 4 丁目

1. 依頼者 株式会社柴田工業所 殿
2. 受付日 平成 24 年 10 月 9 日
3. 試料 ST シリコンダクトバンド・STP (接着部含む) 1 点

4. 試験方法

昭和 34 年厚生省告示第 370 号 食品、添加物等の規格基準 第 3 器具及び容器包装 D

3 (1) ゴム製の器具 (ほ乳器具を除く。) 又は容器包装

区分: 使用温度 100℃を超える

溶出条件: 95℃, 30 分間 但し、20%エタノールは 60℃, 30 分間

材質: シリコーンゴム

5. 試験結果

試験項目		結果	厚生省告示第 370 号基準
材質試験	カドミウム (μg/g)	適合 (10 未満)	100 以下
	鉛 (μg/g)	適合 (10 未満)	100 以下
溶出試験	フェノール (μg/mL)	適合 (5 未満)	5 以下
	ホルムアルデヒド	適合 (陰性)	対照液の呈する色より濃く てはならない
	亜鉛 (μg/mL)	適合 (1 未満)	15 以下
	重金属 (Pb として) (μg/mL)	適合 (1 未満)	1 以下
	蒸発残留物 20%エタノール (μg/mL)	適合 (30 未満)	60 以下
	蒸留水 (μg/mL)	適合 (30 未満)	60 以下

以上
(受付No.322-12-1-0655)